



VZ lab
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5
tel.: 222 200 225, www.vzlab.cz



ROZBOR PEVNÝCH VZORKŮ

Protokol č.: 110554

Strana: 1 z 1

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 1402

Akce: město Habartov: Habartov - Rekonstrukce místních komunikací
Číslo zakázky: 153006 Zákazník:
Datum dodání: 2.3.2021 SQZ, s.r.o.
Datum odběru: 15.2.2021 U místní dráhy 939/5
Odebral: objednatel 779 00 Olomouc

288816
Vzorek č. 1
z ulice
Karla Čapka
(pokládka
1970-1971)
Místo odběru:

PAU:

naftalen	mg/kg sušiny	0,17
acenaftalen	mg/kg sušiny	0,049
acenaften	mg/kg sušiny	0,44
fluoren	mg/kg sušiny	0,21
fenantren	mg/kg sušiny	139
antracen	mg/kg sušiny	15
fluoranten	mg/kg sušiny	320
pyren	mg/kg sušiny	266
benzo(a)antracen	mg/kg sušiny	170
chrysen	mg/kg sušiny	123
benzo(b)fluoranten	mg/kg sušiny	66
benzo(k)fluoranten	mg/kg sušiny	19
benzo(a)pyren	mg/kg sušiny	41
indeno(1,2,3cd)pyren	mg/kg sušiny	22
dibenzo(ah)antracen	mg/kg sušiny	5,2
benzo(g,h,i)perylene	mg/kg sušiny	22
PAU celkem	mg/kg sušiny	1 209

(suma dle Vyhl. 130/2019)

Zatřídění materiálu dle Vyhl. 130/2019

ZAS-T4

-PAU, PCB, OCP v zemině

SOP 32B (ČSN 757554, ČSN EN ISO 6468)

Nejistoty zkoušek na vyžádání přílohou protokolu.

Laboratoř nemá odpovědnost za informace dodané zákazníkem (datum odběru, místo odběru), pokud mohou mít vliv na platnost výsledků.

Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků, tak jak byly přijaty. Protokol může být reprodukován pouze celý, část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab.

Analyzováno: 2.3.2021
5.3.2021

Ing. Marcela Janochová
manažer kvality

VZ lab s.r.o.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 27639991 DIČ: CZ27639991

Konec protokolu