

# PLAMOSTOP P9

## Protipožární vypěňovací nátěr na ochranu ocelových a betonových konstrukcí

**PLAMOSTOP P9**  
je vypěňovací nátěr určený k ochraně ocelových a betonových konstrukcí před účinky požáru.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Ocelová konstrukce musí být opatřena základním antikorozním nátěrem. Betonová konstrukce musí být očištěná popípadě penetrována.

### PŘÍPRAVA SMĚSI A ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Plamostop P9 se dává v 20 kg vědrech v konzistenci vhodné pro aplikaci. Po řádném promíchání se aplikuje stříkaním vysokotlakým stříkacím zařízením, štetcem nebo válečkem. Může se ředit vodou, ale snižuje se tím síla nanášené vrstvy. Další vrstva se nanáší při teplotě 22°C cca po 6 hodinách. Indikátorem dostatečného zaschnutí je, když po přejetí nátěru dlaní zanechává prášek. K úplnému proschnutí dochází cca po 6 dnech a na dlaní již nezanechává prášek. Nátěr musí být chráněn před deštěm a promrznout může po úplném vyschnutí. Nátěr může zůstat bez krycholuaku, nebo může být překryt ochranou vrstvou nátěrovými systémy podle ETAG 018-2.

### SPOTŘEBA

Pro vytvoření 100 mikronů suché vrstvy je potřeba 200 g Plamostopu P9 v mokřém stavu. Praktickou spotřebu je třeba navýšit o technologickou ztrátu podle zvoleného způsobu nanášení.



### LIMITUJÍCÍ PODMINKY

Plamostop P9 je odfukován podle ETAG 018-2 do prostředí. V teplotě prostředí vnitřní s vysokou vlhkostí a mrazovými cykly bez přímého styku s vodou. Podmínky při realizaci musí odpovídat podmínkám pro práci s vodou ředitelnými nátěry. Materiál v přepravních obalech nesmí být skladován při teplotách pod bodem mrazu.

### OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při zpracovávání je potřeba používat osobní ochranné prostředky proti dýchacímu potrubí a oči. Při práci nejíst, nepít, nekouřit a dodržovat pravidla osobní hygieny.

### PRVNÍ POMOC

Při náhodném požití - při dobrém celkovém stavu postiženého ihned vypláchnout ústa vodou, vykloktat, vypít asi 0,5 litru vlažné vody a snažit se o vyvolání zvracení. Učížovat tělesnou teplotu postiženého.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PLAMOSTOP P9 je ekologicky nezávadný nátěrový systém. Použít obal odezdejte do sběru.

### Země původu: Itálie

### Výhradní dovozce:

Ing. Josef Hruban, Na Výsluní 2, 789 01 Zábřeh  
Mob.: 604 200 945, e-mail: izostav@izostav.cz, www.izostav.cz

### HMOTNOST:

### DATUM SPOTŘEBY: